Полиуретановый герметик **PENAFLEX PU-40**

Объем: 600 мл **Штук в коробке:** 20 **Цвета:** Белый Коричневый Черный Серый

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Penaflex PU-40 — это однокомпонентный высокомодульный универсальный эластичный клей-герметик для швов с выдающимися эксплуатационными свойствами, который склеивает и герметизирует большинство строительных и промышленных материалов. Предназначен для внутреннего и наружного применения.

СВОЙСТВА

- Высокая эластичность;
- Быстрая скорость отверждения;
- Консистенция без провисания - исключительная тиксотропия;
- Высокая долговечность и устойчивость к старению;
- Очень хорошая механическая стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Высокая прочность соединения;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Легко наносится, легко разглаживается;
- Возможность перекрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Конструкции кузова автомобилей, контейнеров, фургонов и т.д.;
- Герметизация швов листового металла;
- Для снижения вибрации при всех видах работ по сборке листового металла;
- Герметизация и склеивание в обрабатывающей промышленности и строительстве;
- Герметизация, включая стыки бетонных полов;
- Склеивание подоконников, порогов, ступеней, досок, сборных элементов;
- Герметизация швов в бетонных, металлических и деревянных конструкциях;
- Универсальный клей для склеивания внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕД ОТВЕРЖДЕНИЕМ		
Основа	Полиуретан	
Консистенция	Тиксотропный	
Механизм отверждения	Отверждение влагой	
Плотность	1,18±0,03 г/мл	
Время покрытия пленкой	40±10 минут	При +23°C, 50% RH
Скорость отверждения	Мин. 3 мм/сутки	При +23°C, 50% RH
Провисание	0 мм	EN ISO 7390
Термостойкость	от-40°C до +90°C	
Температура нанесения	от +5°C до +40°C	

ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ		
Твердость по шору А	35-40	После 28 дней
Возможность окрашивания	Да*	

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
Удлинение при разрыве	Мин. 350%	ISO 8339
Предел прочности	Мин. 2.0 N/mm²	ISO 8339

** Учитывая разнообразие лакокрасочной основы и ее качество, перед нанесением следует провести тесты на совместимость.*

РАСХОД				
Ширина шва	15 мм	20 мм	25 мм	35 мм
Глубина соединения	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм
Длина соединения / 600 мл	5 метров	3 метра	1,3 метра	1,1 метра

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности: поверхности соединений должны быть сухими, чистыми и без каких-либо загрязнений. Стеклянные, металлические и другие непористые поверхности должны быть очищены от каких-либо покрытий и протерты растворителем.
- Срежьте верхушку резьбовой части картриджа, прикрутите наконечник и срежьте верхушку наконечника под необходимым углом в соответствии с шириной шва.
- Снимите алюминиевую наклейку на дне картриджа.
- Поместите картридж в пистолет-аппликатор.
- Плотно заполните шов герметиком. Удалите излишки герметика шпателем, смоченным в мыльной воде.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Избегайте нанесения при температуре ниже 5°C и выше 40°C.
- Не наносите на замерзшие или влажные поверхности, а также через стоячую воду.

УПАКОВКА

- Файл-пакет (колбаса) 600 мл, 20 шт. в коробке.
- Цвета: белый, серый, черный, коричневый.

Срок хранения: *12 месяцев при надлежащем хранении в оригинальной упаковке.*

Сделано по заказу: ООО «СтройХим»
142103, Московская область,
г. Подольск, ул. Бронницкая, вл. 7

Тел.: 8 (800) 700-71-37
E-mail: info@penaflex.com
Сайт: penaflex.com